


Fixit 142

Intonaco liscio

Composizione	<ul style="list-style-type: none"> • Leganti: gesso naturale, calce idratata • Aggregati: calce impalpabile, perlite • Additivi: agenti per la ritenzione dell'acqua, aeranti, agenti regolatori di presa
Generalità	Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori, le raccomandazioni delle norme SIA 242 «Opere di gessatura - Intonaci e costruzione a secco» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica
Utilizzazione	Fixit 142 è un intonaco monostrato per locali asciutti. E' adatto ai seguenti supporti: mattoni di cotto, mattoni silico-calcarei, beton cellulare, lastre di gesso, come pure tutti i tipi di intonaco di fondo. Il supporto deve essere pulito, asciutto e portante. Su beton e lastre di polistirene, applicare prima il ponte di aderenza al quarzo Fixit 341 R+S
Lavorazione	Spargere Fixit 142 in acqua pulita e mescolare con mescolatore.
Osservazioni particolari	Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto). Non adatto per rivestimenti in ceramica. Gli intonaci a base gesso devono poter asciugare rapidamente. Per evitare la condensazione sulla superficie degli intonaci freschi, assicurare una buona ventilazione dei locali.
Stoccaggio	In locali asciutti, può essere conservato per 3 mesi.

Caratteristiche

Imballaggio	
Quantità per unità	30 kg/sacco
Consumo	ca. 1 kg/m ² /mm
Aggiunta di acqua	22 - 24 l/sacco
Tempo di messa in opera	circa 55 minuti
Spessore minimo	su soffitti in beton 5 mm su intonaco di fondo e lastre di gesso 2 mm
Massa volumica a secco	ca. 1000 kg/m ³

Region West
1880 Bex VD
Tel. 024 463 05 45
Fax 024 463 05 46

Region Mitte
5113 Holderbank AG
Tel. 062 887 53 63
Fax 062 887 53 53

Region Ost
7204 Untervaz GR
Tel. 081 300 06 66
Fax 081 300 06 60

Ticino
6805 Mezzovico
Tel. 091 935 94 24
Fax 091 946 32 91

