


# Fixit 469

## Intonaco per zoccoli Combi 1 componente

<b>Composizione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leganti: cemento</li> <li>• Aggregati: sabbia calcarea frantumata di alta qualità</li> <li>• Additivo organico</li> </ul>
<b>Generalità</b>	Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori, la norma SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco», la norma SIA 243 - 2008 «Isolazione termica esterna intonacata» e le informazioni contenute in questa scheda tecnica.
<b>Impiego</b>	Malta collante ad 1 componente, con additivi organici, a base cemento. Per incollare e rasare i pannelli isolanti per zoccoli in polistirolo espanso, estruso e poliuretano rigido (Fixitherm.pir) sotto il livello del terreno (senza attività capillare, non assorbente) e per l'applicazione di profili decorativi. Per incollare i pannelli isolanti su legno e catrame.
<b>Lavorazione</b>	Impastare il componente liquido con miscelatore, lentamente, aggiungere tutto il componente in polvere e miscelare fino ad ottenere una massa omogenea esente da grumi. <b>Collante per pannelli isolanti:</b> applicare a strisce sui bordi con min. 40% di superficie di colla (larghezza delle strisce circa 5 cm, altezza circa 2 cm). Su supporti piani si consiglia l'incollaggio su tutta la superficie. I pannelli devono essere piatti, sfalsati e ben accostati. La fila di pannelli inferiori deve essere tagliata con un angolo di 45°. I pannelli isolanti devono essere fissati per evitare lo slittamento. <b>Rivestimento di pannelli isolanti perimetrali:</b> la massa viene applicata in 2 strati. Applicare il primo strato con una spatola dentata, ad uno spessore di 3 mm e inserire la rete d'armatura Fixit nel letto di malta, sovrapporre gli strati di rete d'armatura di almeno 10 cm e spatolare in maniera coprente con una cazzuola, lasciare asciugare. Il 2° strato viene applicato a ca. 1 - 2 mm di spessore quindi lisciato (sono possibili diverse strutture).
<b>Trattamento ulteriore</b>	Fino all'essiccazione completa, le superfici devono essere protette dalle intemperie (ombreggiatura, protezione contro la pioggia battente, protezione dal vento, ecc.)
<b>Osservazioni particolari</b>	Non deve essere applicato con temperature inferiori a +5° C o superiori a +30° C (aria e supporto). Non applicare e non diluire il materiale preparato in fase di presa. Non utilizzare in caso di possibili sollecitazioni da parte di acidi aggressivi. Non applicare su sottofondi a base gesso, legno o metallo. Proteggere lo strato impermeabile a contatto con il terreno, contro i danni, con stuoie protettive tipo Delta. <b>Pulizia degli attrezzi</b> Lavare con acqua immediatamente dopo l'utilizzo.
<b>Stoccaggio</b>	In locali asciutti può essere conservato per 12 mesi.

### Caratteristiche

Imballaggio	
Quantità per unità	25 kg/sacco
Aggiunta di acqua	ca. 6,5 l/unità
Consumo	ca. 6,5 - ca. 9,1 kg/m <sup>2</sup>
Consumo per incollare	ca. 2,6 - ca. 5,2 kg/m <sup>2</sup>
Consumo rete d'armatura	ca. 3,9 kg/m <sup>2</sup>
Colore	grigio
Resistenza agli urti	> 3 J
Valore $\mu$	> 35

Region West  
1880 Bex VD  
Tel. 024 463 05 45  
Fax 024 463 05 46

Region Mitte  
5113 Holderbank AG  
Tel. 062 887 53 63  
Fax 062 887 53 53

Region Ost  
7204 Untervaz GR  
Tel. 081 300 06 66  
Fax 081 300 06 60

Ticino  
6805 Mezzovico  
Tel. 091 935 94 24  
Fax 091 946 32 91