




Fixit 730 evo

Intonaco di finitura al silicato per esterno senza biocida

Composizione	<ul style="list-style-type: none"> • Leganti: Silicato di potassio • Aggregati: sabbie di marmo, calcite • Additivi: pigmenti, agenti per l'aderenza
Generalità	Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori, le raccomandazioni della norma SIA 242 «Opere di gessatura - Intonaci e costruzione a secco» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.
Impiego	Fixit 730 evo è un intonaco di finitura al silicato per il rivestimento di facciate tradizionali e materiali isolanti. Il supporto deve essere pulito, asciutto e portante. Applicare preliminarmente Fixit 475 Strato di fondo per intonaci di finitura minerali.
Lavorazione	Mescolare adeguatamente il prodotto prima dell'utilizzo, regolare eventualmente la consistenza per la messa in opera. Stendere nello spessore del granello con una talocchia e strutturare con frattazzo in legno, materia sintetica o polistirolo.
Trattamento ulteriore	In caso di condizioni meteorologiche estreme, prendere le necessarie precauzioni per proteggere la finitura fresca (ombreggiare, inumidire, proteggere dalla pioggia battente, ecc.). Quale protezione supplementare, si raccomanda l'applicazione di 2 riprese di pittura Fixit 785 evo Pittura minerale senza biocida per il sistema di isolamento termica FIXITherm.evo.
Osservazioni particolari	Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto). Osservare un periodo di attesa di 3-4 settimane prima dell' applicazione su intonaci di fondo a base cemento. Con condizioni atmosferiche fresche o mutevoli esiste il pericolo di formazione di macchie sulla superficie. Eseguire i dettagli costruttivi in modo accurato per evitare l'infiltrazione di umidità nell'intonaco di finitura. Il legante è caustico. Proteggere gli occhi e la pelle. Coprire accuratamente gli elementi costruttivi in vetro, metallo e le pietre naturali o artificiali. Disponibile in bianco naturale o in diverse tinte.
Stoccaggio	In secchi originali non aperti, protetto dal gelo, dal calore e dall'irraggiamento solare diretto, può essere conservato per 6 mesi.

Caratteristiche

Imballaggio					
Quantità per unità	25 kg				
Granulometria	1 mm	1,5 mm	2 mm	3 - 4 mm	0,5 mm
Struttura del granello	V	V	V	V	R
Consumo	1,7 kg/m ²	2,3 kg/m ²	3,1 kg/m ²	5,1 kg/m ²	1,5 - 2 kg/m ²

Region West
1880 Bex VD
Tel. 024 463 05 45
Fax 024 463 05 46

Region Mitte
5113 Holderbank AG
Tel. 062 887 53 63
Fax 062 887 53 53

Region Ost
7204 Untervaz GR
Tel. 081 300 06 66
Fax 081 300 06 60

Ticino
6805 Mezzovico
Tel. 091 935 94 24
Fax 091 946 32 91

